

**KARTA TECHNICZNA**  
**WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA**  
**MEMBRANA DACHOWA**  
**STROTEX PERFORMANCE**



**STROTEX PERFORMANCE** jest trzywarstwową wysokoparoprzepuszczalną membraną dachową zaprojektowaną jako warstwa wstępnego krycia pod zewnętrzne pokrycie dachu.

Membrana **STROTEX PERFORMANCE** jest całkowicie wodoszczelna, chroni izolację termiczną od zewnątrz przed opadami deszczu czy śniegu, a także jest doskonałym materiałem wiatroizolacyjnym przeznaczonym do ścian budynków w konstrukcjach szkieletowych. Produkt może być stosowany we wszystkich dachach wentylowanych i niewentylowanych, pod różnorodne pokrycia dachowe (np. dachówka ceramiczna, dachówka betonowa, blachodachówka itp.).

Właściwość		Norma przedmiotowa	Jednostka miary	Wartość deklarowana
Wymiary	szerokość*	PN-EN 1848-2	m	1,5 ± 0,5%
	długość nawoju*		m	50 (-0/+2%)
Masa powierzchniowa		PN-EN 1849-2	g/m <sup>2</sup>	220 ± 15%
Reakcja na ogień		PN-EN ISO 11925-2	-	Klasa E
Wodoszczelność (2 kPa)		PN-EN 1928	-	Klasa W1
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu		PN-EN 1296 PN-EN 1928	-	Klasa W1
Wytrzymałość na rozdieranie	wzdłuż	PN-EN 12310-1	N	230 (+50;-50)
	w poprzek		N	230 (+50;-50)
Wytrzymałość na rozciąganie	wzdłuż	PN-EN 12311-2	N/50mm	280 (+50;-50)
	w poprzek		N/50mm	170 (+35;-35)
Wydłużenie przy zerwaniu	wzdłuż	PN-EN 12311-2	%	80 (+30;-30)
	w poprzek		%	130 (+40;-40)
Wytrzymałość na rozciąganie po sztucznym starzeniu	wzdłuż	PN-EN 1296 PN-EN 1297 PN-EN 12311-2	N/50mm	190 (+35;-35)
	w poprzek		N/50mm	120 (+25;-25)
Wydłużenie przy zerwaniu po sztucznym starzeniu	wzdłuż	PN-EN 12311-2	%	55 (+20;-20)
	w poprzek		%	90 (+30;-30)
Opór dyfuzyjny pary wodnej		PN-EN 1931	m <sup>2</sup> sPa/kg	3,4*10 <sup>8</sup> ± 20%
Przenikanie pary wodnej (paroprzepuszczalność)		PN-EN 1931	(g/m <sup>2</sup> )/24h	>1700
S <sub>d</sub>		PN-EN 1931	m	0,03 (-0,01;+0,04)
Zakres temperatur stosowania		-----	°C	-30 ÷ 80
Substancje niebezpieczne		-----	-	NPD

\* lub według z ustaleń z klientem

Membrana powinna być zabezpieczona przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni UV w ciągu miesiąca od montażu oraz przed skutkami promieniowania rozproszonego-maksymalnie w ciągu 3 miesięcy, poprzez montaż termoizolacji od wewnątrz.