

KARTA TECHNICZNA

WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA



STROTEX V

STROTEX V jest wysokoparoprzepuszczalną trzywarstwową membraną dachową zaprojektowaną jako warstwa wstępnego krycia pod zewnętrzne pokrycie dachu.

Membrana **STROTEX V** jest całkowicie wodoszczelna, chroni izolację termiczną od zewnątrz przed opadami deszczu czy śniegu, a także jest doskonałym materiałem wiatroizolacyjnym przeznaczonym do ścian budynków w konstrukcjach szkieletowych. Produkt może być stosowany we wszystkich dachach wentylowanych i niewentylowanych, pod różnorodne pokrycia dachowe (np. dachówka ceramiczna, dachówka betonowa, blachodachówka itp.).

Właściwość		Norma przedmiotowa	Jednostka miary	Wartość deklarowana
Wymiary	szerokość*	PN-EN 1848-2	m	1,5 ± 0,5%
	długość nawoju*		m	50 (-0/+2%)
Masa powierzchniowa		PN-EN 1849-2	g/m ²	135 ± 15%
Reakcja na ogień		PN-EN ISO 11925-2	-	Klasa E
Wodoszczelność (2 kPa)		PN-EN 1928	-	Klasa W1
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu		PN-EN 1296 PN-EN 1928	-	Klasa W1
Wytrzymałość na rozdieranie	wzdłuż	PN-EN 12310-1	N	140 (+45;-45)
	w poprzek		N	190 (+65;-65)
Wytrzymałość na rozciąganie	wzdłuż	PN-EN 12311-2	N/50mm	230 (+60;-60)
	w poprzek		N/50mm	120 (+30;-30)
Wydłużenie przy zerwaniu	wzdłuż	PN-EN 12311-2	%	80 (+30;-30)
	w poprzek		%	130 (+50;-50)
Wytrzymałość na rozciąganie po sztucznym starzeniu	wzdłuż	PN-EN 1296 PN-EN 1297 PN-EN 12311-2	N/50mm	160 (+40;-40)
	w poprzek		N/50mm	85 (+20;-20)
Wydłużenie przy zerwaniu po sztucznym starzeniu	wzdłuż	PN-EN 12311-2	%	55 (+20;-20)
	w poprzek		%	90 (+35;-35)
Opór dyfuzyjny pary wodnej		PN-EN 1931	m ² sPa/kg	1,8 *10 ⁸ ± 20%
Przenikanie pary wodnej (paroprzepuszczalność)		PN-EN 1931	(g/m ²)/24h	>1700
S _d		PN-EN 1931	m	0,02 (-0,01;+0,03)
Zakres temperatur stosowania		-----	°C	-30 ÷ 80
Substancje niebezpieczne		-----		NPD

* lub według z ustaleń z klientem

Membrana powinna być zabezpieczona przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni UV w ciągu miesiąca od montażu oraz przed skutkami promieniowania rozproszonego-maksymalnie w ciągu 3 miesięcy, poprzez montaż termoizolacji od wewnątrz.