

KARTA TECHNICZNA

FOLIAREX PI200 – N

FOLIAREX PI200 – N to wyrób przeznaczony do wykonywania izolacji paroszczelnej w szkieletowej konstrukcji ścian, dachów i stropów. Dzięki wielowarstwowej strukturze charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną przy zmniejszonej grubości.

Zastosowanie		Typ tworzywa sztucznego		
Regulacja przenikania pary wodnej		LDPE		
Właściwość		Norma przedmiotowa	Jednostka miary	Wartość deklarowana
Wymiary	grubość	PN-EN 1849-2	mm	0,20 ± 50%
	szerokość*	PN-EN 1848-2	m	(2-6) ± 1%
	długość nawoju*		m	50 (-0/+2%)
Gramatura (masa powierzchniowa)		PN-EN 1849-2	g/m ²	185 ± 40%
Reakcja na ogień		PN-EN ISO 11925-2	-	Klasa F
Wodoszczelność (2 kPa)		PN-EN 1928	-	Spełnienie wymagań
Wytrzymałość na rozdzieranie	wzdłuż	PN-EN 12310-1	N	≥60
	w poprzek		N	≥60
Maksymalna siła rozciągająca	wzdłuż	PN-EN 12311-2	N/50mm	≥60
	w poprzek		N/50mm	≥40
Wydłużenie przy zerwaniu	wzdłuż		%	≥200
	w poprzek		%	≥200
Opór dyfuzyjny pary wodnej		PN-EN 1931	m ² sPa/kg	3,1*10 ¹¹ ± 40%
S _d		PN-EN 1931	m	70 ± 10%
Odporność chemiczna		PN-EN 1847	-	NPD
Wytrzymałość złącza		PN-EN 12317-2	-	NPD
Odporność na uderzenie		PN-EN 12691	mm	NPD
Substancje niebezpieczne		----		NPD
Atest higieniczny		Nr HK/B/0619/01/2016 Ważny do 15-07-2021		

* lub według z ustaleń z klientem